



Str. Carierei Nr.127, 50052 Braşov, Cod fiscal: 1088737, O.R.C: J/08/83/18.02.1991, Tel: 0268/516 716,
Fax: 0268/516 721, www.refarom.ro, e-mail: import@refarom.ro

BETON REFRACTAR TERMOIZOLANT BIPS 08

1. Identificarea produsului

Denumirea : Beton refractar termoizolant BIPS 08
Utilizare : la realizarea căptuşelilor de izolație la agregatele termice.
Producător : SC REFAROM SA Braşov

2. Prezentare

Amestec de agregat refractar usor cu o compoziție granulometrică definită si ciment refractar.

3. Parametrii tehnici : conform fisei tehnice

- Densitatea aparentă: - după uscare la 105 °C : max. 0,90 g/cm³
- după ardere la temperatura de utilizare: max. 0,80 g/cm³
- Conductivitatea termica la temperatura de: 200 °C 0,20 W/mk
400 °C 0,21 W/mK
600 °C 0,23 W/mK
- Temperatura maxima de utilizare: 1200 °C
- Compoziția chimică: Al₂O₃ min.38 % ; Fe₂O₃ max.1,1 ;
- Dimensiunea maxima a granulelor: beton de turnare- max.8 mm; beton de torcretare max.5 mm

4. Stabilitate chimică, informații toxicologice, informații ecologice

- Stabilitatea chimică : stabil
- Informații toxicologice : produs inofensiv, netoxic
- Informații ecologice : produs nepoluant

5. Modul de livrare

- Sub forma de componente separati neamestecati, respectiv, separat agregatul refractar, separat cimentul refractar.

6. Depozitarea termen de garantie

- In spatii inchise, fara umezeala.
- Termenul de garantie al agregatului este nelimitat iar al cimentului este de 6 luni de la data livrării, in condițiile in care produsul este transportat , depozitat si pastrat in spatii fara umezeala.