



Str. Carierei Nr.127, 50052 Braşov, Cod fiscal: 1088737, O.R.C: J/08/83/18.02.1991, Tel: 0268/516 716,
Fax: 0268/516 721, www.refarom.ro, e-mail: import@refarom.ro

BR 65 CT-BETON REFRACTAR PENTRU REPARATII CENTRALE TERMICE

1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI

Denumirea: BETON REFRACTAR PENTRU REPARATII CENTRALE TERMICE

Utilizare: la repararea captuselilor centralelor termice si (inclusiv gazeificare) cu temperatura maximă de utilizare de **1400 °C**

Producător: SC REFAROM SA Braşov

2. MODUL DE PREZENTARE

Amestec omogen cu liant hidraulic refractar cu o compozitie granulometrica definita si ciment.

3. PARAMETRII TEHNICI

Compozitia chimica: Al₂O₃ min.65 %;

Fe₂O₃ max. 2 %;

CaO max. 8,0 %

Densitatea aparentă: - după uscare la 105 °C : min. 2,1 g/cm³

- după ardere la temperatura de utilizare: min. 2,1 g/cm³

Rezistența la compresiune: - la 3 zile după turnare: min. 25 N/mm²

- după ardere la temperatura de utilizare: min. 20 N/mm²

Dilatarea liniară: - maxim 0,65 %

Granulatie: 0 – 3 mm

Consumul de material: - cca. 2,50 t/m³

4. STABILITATE CHIMICĂ, INFORMAȚII TOXICOLOGICE, INFORMAȚII ECOLOGICE

Stabilitatea chimică: stabil

Informații toxicologice: produs inofensiv, netoxic

Informații ecologice: produs nepoluant

5. MODUL DE LIVRARE

Amestecul ambalat in saci de 25 kg asezati pe paleti de lemn si infoliati.

6. DEPOZITARE SI TERMEN DE GARANTIE

In spatii inchise, fara umezeala.

Termenul de garantie este de 3 luni de la data livrării, in condițiile in care produsul este transportat, depozitat si pastrat in spatii fara umezeala.