



Str. Carierei Nr.127, 50052 Braşov, Cod fiscal: 1088737, O.R.C: J/08/83/18.02.1991, Tel: 0268/516 716,
Fax: 0268/516 721, www.refarom.ro, e-mail: import@refarom.ro

FIŞA TEHNICĂ BETON REFRACTAR TERMOIZOLATOR BI 30 AS 06

IDENTIFICAREA PRODUSULUI

Beton refractar termoizolator: BI 30 AS 06; STAS 130-88
Producator : SC REFAROM SA

DOMENII DE UTILIZARE

Produsele de tip BI 30 AS 06 se utilizeaza la executia de captuseli refractare monolitice, de regula in straturile exterioare, ferit de sollicitari mecanice in spatiul de serviciu, la temperatura maxima de 1100 °C.

CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE:

- Temperatura maximă de utilizare: 1100 °C
- Densitatea: 0,6 – 0,7 g/cm³ (tipica 0,65 g/cm³)
- Porozitate deschisa, % : 60 – 70 (tipica 65 %)
- Rezistenţa la compresiune: min. 1,8 MPa (tipica 2,8 MPa)
- Substante periculoase : NPD

AMBALARE, DEPOZITARE :

Produsul se fabrica si se livreaza sub forma de componente separate, agregat granular 50% si liant hidraulic 50%

Produsele de tip BI 30 AS 06 se ambaleaza pe paleti din lemn, infoliati.

Se depoziteaza in spatii special amenajate, ferite de intemperii. Se recomanda ca inaltimea unei stive sa nu depaseasca 2 paleti suprapusi. Produsele nu sunt afectate de variatiile naturale ale temperaturii in spatiul de depozitare. Liantul hidraulic se depoziteaza in spatii inchise, la temperaturi de 5-30 °C pentru o perioada de max.6 luni de la data livrării.